



<sup>®</sup> W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

## DATENBLATT

### *LaNe<sup>®</sup> Gummilösung – Art. 72500 ff.*

**Basis:** Naturkautschuk - Lösemittelklebstoff

**Farbe:** gelblich

**Anwendungsbereich:** Kaschierklebstoff für Leder, Zwischenfutter und Textilien.

Zum Buggen von Oberleder und Textilien,  
für Bezugsarbeiten an Leder und Textilien.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch umrühren! Bei einer Raumtemperatur zwischen 16°C und 25°C verarbeiten.  
Beidseitig auftragen und innerhalb der Verarbeitungsspanne (5 Minuten bis 2 Stunden) Teile zusammenfügen und andrücken oder anklopfen.  
Geeignet zur Klebung von Ledern mit einem Fettgehalt bis ca. 9%.  
Bei Überschreitung dieses Wertes werden unbedingt entsprechende Altersprüfungen empfohlen.

**Lagerung:** Lagerdauer = 360 Tage  
Lager- und Transporttemperatur = 5° bis 35°C  
Sollte die Temperatur einmal unterschritten werden, so können Sie LaNe<sup>®</sup> Gummilösung nach langsamen Aufwärmen (Lagerung bei Raumtemperatur) wieder benutzen.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.