



DATENBLATT

Korkfant 50 – Art. 80110

Material:	EVA mit Korkschröt
Eigenschaften:	dauerelastisch geschlossen zellig gut schleifbar
Härte:	ca. 50 Shore A
Spez. Gewicht:	ca. 0,30 g/cm ³
Verformungstemperatur:	90 – 110 °C

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.