



DATENBLATT

Kupfer-Riemennieten – Art. 60410 ff.

Material:	E-Kupfer
Zugfestigkeit:	258 N/mm ² - 264 N/mm ²
Bruchdehnung:	30,0 % - 32,0 %

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.