



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Spezialklettband - ArtNr. 64541 ff.

03. Jun 04

SUBJECT:- Performance testing to BS7271 test method.

REPORT:-

Test		4QNN	BS 7271
Washing shrinkage (%)		0,4	2%
Minimum peel strength (N/cm)	As received	0,86	1,30
	After 5000 cycles	0,58	0,65
	After washing	0,61	1,30
Minimum shear strength (N/cm ²)	As received	7,2	8,0
	After 5000 cycles	7,8	5,0
	After washing	6,1	8,0
Effective width (mm)		27,0	25 min.
Overall width (mm)		30,5	29~31
Minimum breaking strength (N/cm)		342	100
Colour fastness to washing (Grade)		5	4C,3S

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.