



[®] W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Litecell – Art. 7040 ff.

Test	Prüfnorm	Einheit	Wert
Shore Härte	DIN EN ISO 868	Shore A	48 +/-3
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g/cm ³	0,55 +/- 0,05
Zugfestigkeit	DIN EN 12803	N/mm ²	>3,5
Reissdehnung	DIN EN 12803	%	>250
Abrieb	DIN EN ISO 20344	mm ³	max. 100

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.