

Kö-PUR



Polyurethan-Vorstrich

- Zur einkomponentigen Vorbehandlung von PUR-Schuhböden
- Zur Abdichtung von PUR-Schleifkanten

Kö-PUR verdichtet die Schaumstruktur und geht mit dem PUR-Material eine intensive Verbindung ein. Kö-PUR bildet dadurch einen idealen Haftgrund für Weiterklebungen mit Polyurethan-Klebstoffen. Idealer Vorstrich für Leder (insbesondere Fettleider).

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polyurethan, lösemittelhaltig		
Farbe	farblos		
Dichte	ca. 0,85	g/cm ³	
Auftragsart	Pinsel oder Maschine		
Viskosität bei 20 °C	ca. 30	mPas	

VERARBEITUNG

Nach dem Einstrich mit **Kö-PUR** kann nach kurzer Antrocknung (etwa 3 Minuten) die Klebung erfolgen. Es kann der für Polyurethan-Klebstoff – z. B. **Körplast SF** – im Einsatz befindliche Pinsel verwendet werden, ohne dass zuvor Klebstoff – oder danach **Kö-PUR** Reste restlos entfernt werden müssen.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung

6 Monate bei +18 °C.

Arbeitsbehälter und Lagergefäße stets gut verschlossen halten, um ein Eindicken durch Verdunsten von Lösemittel zu vermeiden.

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produkten, beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten. Bewahren Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen.

LIEFEREINHEITEN

Dose à 330 g, 12 je Karton
Flasche à 100 ml, 10 je Karton

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- bzw. Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und den Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



KÖMMERLING

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Zweibrücker Str. 200
D-66954 Pirmasens

Telefon +49 6331 56-2000
Telefax +49 633 1 56-1999

eMail info@koe-chemie.de
Internet www.koe-chemie.de

