

# Lang Gruppe

## seit 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied  
Fon: +49(0)2631-3455-10 • Fax: +49(0)2631-3455 -30  
Mail: service@lang-gruppe.com

### DATENBLATT

#### *LaNe® PrenEvo – Art. 72400 ff*

<b>Basis:</b>	Polychloropren, toluolfrei
<b>Farbe:</b>	bräunlich
<b>Anwendungsbereich:</b>	Klebt mühelos und schnell Gummi, Leder, Kork, EVA, Filz, Stoff, Crêpe, Poro, Kautschuk, TR und vieles mehr. Bei unbekannten Materialien vorher Klebeprobe durchführen. Nicht für PVC geeignet!
<b>Verarbeitung:</b>	Vor Gebrauch umrühren! Bei einer Raumtemperatur zwischen 16°C und 25°C verarbeiten. Leder- und Gummimaterialien aufrauen und von losen Schleifteilchen säubern. Klebstoff beidseitig auftragen, innerhalb der Verarbeitungsspanne (7 bis 45 Minuten) Teile zusammenfügen und pressen. Bei Überschreitung der Verarbeitungsspanne kann durch Wärmeaktivierung eines der beiden Klebefilme (Filmoberflächentemperatur ca. 70°C) wieder verklebt werden. Verdünnen mit LaNe Schnellkleber-Verdünner.
<b>Lagerung:</b>	Lagerdauer = 360 Tage ab Öffnungsdatum Lager- und Transporttemperatur = 5° bis 35°C Sollte die Temperatur einmal unterschritten werden, so können Sie LaNe® PrenEvo nach langsamem Aufwärmen (Lagerung bei Raumtemperatur) wieder benutzen.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.