



# W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

## DATENBLATT

### *LaNe Elastik-Kork - ArtNr. 80112 ff.*

**Produktbeschreibung:** Korkgranulat ; Körnung 2/5mm , gebunden mit PU (Polyurethane) Kleber, ca 0,005 Vol % /m<sup>3</sup>  
Lieferform: Rollen 0,8 bis 6mm stark  
Platten 6 bis < 30mm stark 900 x 600 mm

**physik. Eigenschaften:**

spez. Gew. ( kg/m <sup>3</sup> )	208
Zugfestigkeit ( kg/cm <sup>2</sup> )	≥ 7
Kompression (0,7MPa;%)	15-25
Rückstellung (%)	≥ 75

**Bindemittel:** PU Klebstoff; POLYMERIC, entwickelt für Presskork Produkte, Lebensmittel Klasse.

**Norm:** ASTM F104

**Toleranz Masse:**

Stärke:	< 2mm	± 0,1 mm
	2 - 6mm	± 0,2 mm
Breite	1000 mm	0 - + 5mm
Länge	jede	> Nominale

**Information:** Die Produkte sollten zwischen +10+30°C gelagert werden. Die relative Luftfeuchtigkeit während der Lagerung sollte zwischen 55-65% liegen!

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.