



® W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

LaNe Tech Verdünner für Acrylharz – Art. 82688 ff.

Chemische Basis	Methylmethacrylat-Lösung
Lieferform	klare Flüssigkeit
Anwendung	zur Einstellung der Viskosität von LaNe Tech Harzen
Lagerung	trocken und kühl (maximal 20°C)
BetrSchV	leichtentzündlich
Geruch	esterartig
Dichte	1 g/cm ³ (20°C)
Flammpunkt	+ 10°C (MMA, DIN 51755)
Siedepunkt	+ 100 °C
Verarbeitungstemperatur	15° bis 25°C
Schutz bei Verarbeitung	Atemschutz bei nicht ausreichender Belüftung
Dosierung	Zugabe bis gewünschte Konsistenz erreicht ist, maximal 10%
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.