



<sup>®</sup> W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

## **DATENBLATT**

### *Vermiculite – Art. 83175 ff.*

- Materialbasis:** Alumium-Eisen-Magnesium-Silikat  
unter hoher Temperatureinwirkung um ein Vielfaches  
expandiert
- Eigenschaften:** steril, bakterien- und keimfrei
- Verwendung:** Vermiculite wird Gipsen beigemischt damit diese schneller und besser  
trocknen. Der fertige Gips lässt  
sich wesentlich früher bearbeiten und besser schleifen.
- Verarbeitung:** Gips anrühren  
Vermiculite im Verhältnis 1:5 Volumenanteil dazugeben und verrühren  
für kleine Gipsformen Körnung 1 - 2 mm verwenden  
für große Gipsformen Körnung 2 - 3 mm verwenden
- Lieferform:** 100 l Papiersack  
Körnung 1 - 2 mm = 10 kg  
Körnung 2 - 3 mm = 8,5 kg

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.