



## **DATENBLATT**

### *Silikonfett 33 medium - Art. 83183*

Betriebstemperatur; Untere Grenze = -73 Deg C

Farbe Weiss

Haltbarkeit = 1800 Days

Hohe Einsatztemperatur = 204 Deg C Lastaufnahmevermögen = 1200 4 ball weld, N

NLGI- Nummer = 2

Spezifisches Gewicht bei 25°C = 0.97

Tropfpunkt = 226 Deg C

Verdickersystem Lithiumseife

Walkpenetration = 280 (mm/10)

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.