



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG – SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Diapur lachs - Art. 84190 ff.

PROPERTY	TEST METHOD				
Formulation					
Specific Gravity			0.24	0.32	
Tolerance, %		± 10			
Standard Thickness		See Product Availability			
Tolerance, %		± 10			
Standard Color		47 – Salmon			
Compression Set, % max.	ASTM D3574 Test D @ 158°F (70°C)	0 < 10			
Compression Force Deflection, psi, (kPa)	0.2"/min. Strain Rate Force Measured @ 25% Deflection		8 – 14 (55–97)	13 – 23 (90–159)	
Dimensional Stability, % max change	22 hrs. @ 176°F (80°C) in a forced-air oven	± 2.5			
Hardness, Durometer	Shore "O"		18	24	
Resilience, Shore Instrument Resiliometer, avg (Ball Rebound Tester)	ASTM D2632-92, Vertical Rebound		4	5	
Tear Strength, pli, min. (kN/m)	ASTM D624 Die C		5 (0.9)	10 (1.8)	
Tensile Elongation, % min.	ASTM D3574 Test E		120	100	
Tensile Strength, psi, min. (kPa)	ASTM D3574 Test E		40 (276)	80 (553)	
Skin Contact	Schwartz and Peck Human Patch Test		No evidence of Erythema or Edema		
Chemical Resistance	PORON urethanes are unaffected by mild organic acids and bases. It shows modest swelling with oils and greases and other linear hydrocarbons. Strongly polar solvents will greatly swell PORON urethane. In most cases, physical properties recover to a great extent as the solvents evaporate.				

Notes:

1. All metric conversions are approximate.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.