



# W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

## DATENBLATT

### Kaschierung zu Diasoft (Art. 84194)



Composizione / Composition :

**81 % POLYAMIDE**

**19 % ELASTANE**

JANUARY 2007

Peso / Weight (+/- 10 %) : **150 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 5%): **150 cm**

Pezza / Piece : **200 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

*Dimensional Stability - Washing 40° C*

UNI EN ISO 6330

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)

AS/NZS 4399-1996

Bianco x Stampa **40/50+**

*White for printing*

Tinto / Plain dyed **50+**

*Tinto / Plain dyed*

### Trazioni

	Long./Long.	Trasv. / Across	Unità / Unit	Metodo / Test
Carico rottura / <i>Tensile strength</i>	≥ 140	≥ 140	N	UNI EN ISO 135
Allungamento a rottura /	≥ 140	≥ 140	N	UNI EN ISO 135

altezza / width : **115%**

(min 97% - max 132%)

lunghezza / length : **185%**

(min 157% - max 212%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **130-190 g**

lunghezza / length : **100-180 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **130-190 g**

lunghezza / length : **90-180 g**

Simboli di manutenzione :

*Care labelling codes :*



Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**

**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE/BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.