



# W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

## DATENBLATT

### *LaNe<sup>®</sup> Top BlueStar - Art. 84262*

<b>BASIS</b>	<b>COPOLYMER FOAM</b>
CELLULAR STRUCTURE	CLOSED
COLOUR	BLUE
DENSITY	190 +/- 10 KG/m <sup>3</sup>
WATER ABSORPTION	2% <5%
TEMPERATURE RANGE CONSTANT	-20°C + 100°C
LINEAR SHRINKAGE AFTER 7 DAYS AT 70°C	<4% max <5%
UTIMATE ELONGATION	>220%
TENSILE STRENGHT	17 KG/cmp (1700 kPa)
TEAR RESISTANCE	7,2 KG/cm (0,72 kN/m)
RESISTENCE	AIR+ U.V. – VERY GOOD
COMPRESSIONS STRENGHT	AL 25% - 0,65 KG/cmp (65 kPa)
COMPRESSION SET	7%
SHORE HARDNESS C°	22

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.