



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

CR-Futter und Bezugstoff Platte + Rolle - Art. 84455 ff.

Property/Eigenschaft	Unit/Einheit	Standard	Data/Werte
Material-Composition/ Material-zusammensetzung	%		60 Polyamide/ 40 Polyurethane
	%		60 Polyamid/ 40 Polyurethan
Width/Breite	cm		137
Weight/Gewicht	gr/m ²	ASTM D3776	ca. 230 +/- 10gr.
Thickness/Dicke	mm	ASTM D1777	ca. 0,7
Roll length/Rollenlänge	m		60
Tensile strength l x c/ Weiterreißfestigkeit l x q	kg/cm 9,5 x 8		ASTM D1682
Elongation/Bruchdehnung l x c/l x q	%	ASTM D1682	82 x 129
Tear strength/Reißfestigkeit l x c/l x q	kg	ASTM D2262	4,7 x 4,3
Colourfastness to Light Farbechtheit gegen Licht	class/Klasse	DIN 54004	4
Colourfastness to washing Color Change/Staining to white labrics Farbechtheit beim Waschen Änderung/Abfärben	class/Klasse	JIS L 0844 A1	4 / 3
Colourfastness to Dry Cleaning Color Change Farbechtheit beim Reinigen Änderung/Abfärben	class/Klasse	ISO 105-D01	4-5
Colourfastness to rubbing Dry/Wet Farbechtheit bei Abrieb Trocken/Nass	class/Klasse	DIN 54021	3-4 / 3

Note/Anmerkung: Above values are average values/Obige Werte sind Durchschnittswerte

l x c = lengthwise x crosswise/l x q = längs x quer

JIS = Japan Industrial Standard (similar to the German DIN/ähnlich dem deutschen DIN)

*-/from...to/von...bis

Status: July 1999/Stand: Juli 1999

(These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.