



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

LaNe[®] Dia-Futter 4 mm - Art. 84 483 ff.

Das Lane Dia-Futter besteht aus folgenden Bestandteilen:

1. Vorderseite

Kettwirkware aus 100 % PES

Gewicht ca. 140 g/m² (+/- 5%)

2. Schaumstoff

Polyesterschaumstoff 3,5 mm

Raumgewicht ca. 22 kg/m³

3. Klimamembrane

Membrane aus Polyurethan

Rückseitiges Schutzgewirke aus 100 % Polyamid

Gewicht Membran ca. 30 g/m² (+/- 3 g/m²)

Wasserdampfdurchlässigkeit > 2,5 mg/cm²/h

Wasserdichtheit > 4 bar

Bei der Kaschierung handelt es sich um eine Flammkaschierung.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.