



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Paraskin – Art. 84490 ff.

Faserzusammensetzung: **Polyester / Polypropylen + Kunststoffpolymer**
composition

Verfestigung: **mechanisch – chemisch**
bonding / consolidation

Qualitätsmerkmal quality characteristic caractéristique qualitative	Technische Daten technical data fiche technique	Prüfmethode Testmethode contrôle d'après
--	--	---

Gewicht g/m² Weight poids	270	PV 2.U3/001
Dicke mm Thickness épaisseur	0,5	PV 2.U3/002
Dichte g/cm³ Density densité	0,54	
Höchstzugkraft längs N/5cm tensile strength md résistance sens long	200	PV 2.U3/003

Höchstzugkraft quer N/5cm		PV 2.U3/003
tensile strength cd résistance sens large	110	
Höchstzugkraftdehnung längs %		PV 2.U3/003
elongation md allongement à la rupture sens long	40	
Höchstzugkraftdehnung quer %		PV 2.U3/003
elongation cd allongement à la rupture sens large	95	
Biegesteifigkeit Nmm		PV 2.U3/006
flexural strength rigidité de flexion - längs / md / sense long - quer / cd / sense large	--- ---	Anl. an DIN 53 121
Wasseraufnahmevermögen %		PV 2.U3/012
water absorbency absorbtion d'eau	---	

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.