



DATENBLATT

Colorfoam – Art. 84521 ff.

HÄRTE DIN EN ISO 868-98 °Shore A	30/35
DICHTE DIN 53526-70 (gr./cm ³)	0.165 – 0.170
VERFORMUNGSTEMPERATUR (°C)	ca. 120
ZUGKRAFT DIN 53510 (N/mm ²)	2.00 – 2.20
REIßFESTIGKEIT DIN 53516-83 (N/mm)	2.05 – 2.20
BRUCHDEHNUNG DIN 53510 (%)	240 – 260

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.