



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail: service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Versteifungsstoff LaNe® Black - Art. 85107

Thermoplastisches festes Vorderkappenmaterial auf Polyestervliesbasis mit sehr guter Formwiedergabe und Formhaltung.

Einseitig klebend, beschichtet mit Polyesterkleber.

Der Kleber garantiert einwandfreie Verklebungen auch unter schwierigen Bedingungen wie z.B. bei Fettledern, oder synthetischen Materialien.

Materialdicke: 0.60 - 0.70 mm

Einarbeitung: Benötigte Temperatur an der Klebefuge zum Kleben: ca. 100 - 110°C
Bügeltemperatur: ca. 120 - 130°C
Zeit: ca. 5 - 6 sec.
(Temperatur Zeit und können reduziert werden wenn die Kappen voraktiviert werden)

Spitzenaktivieren: Aktiviertemperatur: ca. 120 - 130°C
Zeit: ca. 6 - 7 sec.

Hinweis: Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Lieferform: Platten, 1.00 x 1.50 m

Stanzen: Diagonal

Schärfen: Wir empfehlen eine geriffelte Stahlwalze und Schärffuß z.B. Fortuna 361 HP

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.