



® W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

CR Kappenstoff - Art. 85300 ff.

Thermoplastisches elastisches Vorderkappematerial auf Polyestervliesbasis mit sehr guter Formhaltung.

Einseitig klebend, beschichtet mit EVA-Kleber.

Materialdicke: 1.65 - 1.75 mm

Einarbeitung: Benötigt Temperatur an der Klebefuge zum Kleben: 90 - 100°C
Bügeltemperatur: ca.140 -150°C
Zeit: ca. 9 - 10 sec.
(Temperatur und Zeit können reduziert werden wenn die Kappen voraktiviert werden)

Spitzenaktivieren: Aktiviertemperatur: ca. 140 -150°C
Zeit: ca. 10 - 11 sec.

Hinweis: Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.